



حامي الخشب بالورنيش (305)

مذيب

الخارج

الجدار
الداخلي

مقترحات التطبيق
مجالات التطبيق

• يستخدم لجميع أنواع الخشب من أبواب داخلية و خارجية نوافذ
أسوار خشبية أثاث و مفروشات خشبية الخ

مآظاما



حامي الخشب بالورنيش

اكيمان



مكشطة مجرفة الجص مجرفة المعجون سكين المعجون مجرفة جليخ فرشاة غبار القماش خلاط القطب قابل للتعديل حاوية الرسام

إعداد التربة



الجص الأسود أسمنت ورقة الاسمنت ألواح الجبس الطلاء البلاستيكي القديم الطلاء الاصطناعية القديمة المنسوجات الزجاجية ورق الجدران

- يجب تنظيف السطح من الزيوت و الصدأ و الأوساخ و من الأنتفاخات الناتجة عن الطلاء القديم
- يجب تنظيف الأسطح تماما من الطلاء القديم
- يجب إزالة الأوساخ و الرتنج الجديد من على الأسطح الخشبية لتكون جاهزة للطلاء
- يجب أن تكون نسبة الرطوبة أقل من 18% على السطح الخشبي قبل البدء
- يجب الخلط الجيد للورنيش الذهب قبل الاستخدام
- الذهب للورنيش بالفرشاه أو الرول أو فرد اليخ مرتين أي وجهين

- يجب تنظيف أدوات التطبيق برفاق اصطناعي فور الاستخدام
- يجب تكون درجة الحرارةه بين 5-30 مئوية عند الاستخدام و عند مرحله التجفيف


4 التنظيف الداخلي

3 اكريليك بوتيه

2 الساتان الجص

1 مجرفة جليخ، تعبئة، مكشطة

تطبيق



يجب أن تكون درجة حرارة البيئة والسطح المراد معالجتها + 5 درجات مئوية خلال و 24 ساعة بعد التطبيق



بل التطبيق ، يجب خلط الطلاء الداخلي الناتج بدقة



يتم طلاء الدهان للظفب بالدهان للظفب بنسبة تصل إلى 10 في المائة من حيث الحجم ويتم تطبيقه في معظفين مع أسطوانة الفرشاة أو نظام الرش



انتظر 6 ساعات على الأقل بين المعاطف

بعد التطبيق

يجب غسل أدوات التطبيق بالماء فور الاستخدام

رمز المنتج (305)

مواصفات المنتج

أماكن الاستخدام

المزايا

يستخدم لجميع أنواع الخشب من أبواب داخلية وخارجية هو طلاء ألكيد الريسن بقوة الألتصاق عالية خالي من الر نوافذ أسوار خشبية أثاث و مفروشات خشبية ألخ صاص لميع لحمايه الخشب وللمسه ديكوريه رائعه

وتتخرق عمق الخشب مع الطاقة العالية الاختراق وقايه الخشب من الحشرات الضاره و صراصير يعطي مظهر جميل و طبيعي للخشب مقاوم للاشعه فوق البنفسجيه مما يحمي من بهتان اللون يمد في عمر الأسطح المستخدم عليها سهل الاستخدام سريع الجفاف يطلى حتى مع و جود نسبه من الرطوبة



مع بيبستون مع لفه مع فرشاة مات

المواصفات الفنية

هيكل

راتنج الألكيد

أرق

أرق الاصطناعية

ظهور الحزمة

الظلام، لزج، هلام

منظر جاف

مائيو، الباستيل، على نحو سلس

اللون

لونا على اللون الأبيض، لون الرسم البياني 32

سطوع

نقطة فلاش 36°C

سطوع 88: > (60°)

الماء ، نفاذية البخار

SD (m) (TS EN ISO 7783-2) :
حوالي 0,250

فرك المقاومة

ASTM 2486 : >500 لورة أقل من

كثافة

حوالي 0,89 جم / سم³

استخراج الجافة

(UER PI005 standart) : 82 2%

وقت التجفيف

مدة التجفيف 6 ساعات لتطبيق طبقة كاملة، 24 ساعة لتجفيف كامل درجة الحرارة المنخفضة والرطوبة النسبية الأعلى تطيل مدة التجفيف

التنقيات

اعتماداً على نعومة وامتصاص السطح، يبلغ متوسط 0,090 لتر / م² في طبقة واحدة

مدة الصلاحية

في 2 سنوات C في الحزمة، 5-35

حزم

صافي لتر من البلاستيك 0,75 ، 2,5 ، 12,5 كجم

تعليمات السلامة

S2: تبقى بعيداً عن متناول الأطفال
S24/25: تجنب ملامسة العينين والجلد
S26: في حالة ملامسة العينين، اشطفها على الفور بالكثير من الماء واطلب المشورة الطبية
S28: لا تفرغ في المصارف
S29: إذا ابتلع، اطلب المشورة الطبية على الفور و إظهار هذه الحاوية أو الملصق عند الانتهاء، أغلق الغطاء بإحكام، واحتفظه من الصقيع

شهادة الجودة

TS 5808

Bayındırlık Poz. No: 04.524/6 04.506/E3

